



Veröffentlichungsnummer: **0 211 235 A1**

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

Anmeldenummer: 86108980.3

Int. Cl.<sup>4</sup>: **C09J 3/16**, **C08G 18/76**,  
**C08G 18/42**

Anmeldetag: 02.07.86

Priorität: 08.07.85 DE 3524333

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
25.02.87 Patentblatt 87/09

Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**D-6700 Ludwigshafen(DE)**

Erfinder: **Bueltjer, Uwe, Dr.**  
**Dagobertstrasse 8**  
**D-6700 Ludwigshafen(DE)**  
Erfinder: **Hummerich, Rainer, Dr.**  
**Grosser Riedweg 17**  
**D-6520 Worms 27(DE)**  
Erfinder: **Kerber, Michael, Dr.**  
**Karlsruher Strasse 15**  
**D-6940 Weinheim(DE)**

**Polyurethan-Klebstoff-Mischungen.**

Gegenstand der Erfindung sind Polyurethan-Klebstoff-Mischungen oder Polyurethan-Klebstoff-Lösungen, die enthalten:

a) ein Polyurethan-Elastomeres, vorteilhafterweise mit einem mittleren Molekulargewicht von mindestens 30.000, das hergestellt wird durch Umsetzung von

i) mindestens einem im wesentlichen linearen Polyester-Polyol und

ii) einem oder mehreren Kettenverlängerungsmitteln mit

iii) einer Mischung aus 4,4'-und 2,4'-Diphenylmethan-Diisocyanat-Isomeren im Gewichtsverhältnis von 60:40 bis 40:60

und

b) gegebenenfalls Zusatzstoffe und/oder organische Lösungsmittel.

EP 0 211 235 A1

## Polyurethan-Klebstoff-Mischungen

Die Verwendung von weitgehend linearen hydroxylgruppenhaltigen Polyester-Polyurethanen zum Verkleben von weichmacherhaltigen Polyvinylchloriden, Natur- und Synthesakautschuken mit sich selbst und anderen Werkstoffen ist bekannt und wird beispielsweise in der DE-PS 1 256 822 - (GB 1 081 705) beschrieben.

Nachteilig bei diesen Klebstoffen ist eine mangelnde Haftung an insbesondere weichen, transparenten Gummiqualitten, die nur durch einen aufwendigen, zustzlichen Arbeitsgang verbessert werden kann. Unter den in der Literatur beschriebenen Vorbehandlungsmethoden der Gummioberflche seien beispielhaft genannt: Einstreichen der Oberflche mit oxidierend wirkenden Suren, wie z.B. Schwefelsure (DE-PS 807 719), Halogenierung mit Chlor oder Brom abspaltenden Verbindungen (DE-OS 25 50 823 bzw. US 3 991 255) oder Auftragen eines Vorstrichs aus Polychloropren oder anderen halogenhaltigen Polymeren - (US-PS 3 917 742). Durch diese Verfahren lassen sich in der Praxis nur schwer chemische Oberflchenvernderungen der Kautschuke erzielen. Auerdem treten, z.B. bei der Schwefelsure- und Halogenvorbehandlung, toxische Nebenprodukte auf, die besondere Schutzmanahmen erfordern und die Verfahren verteuern.

Zur Beseitigung dieser Nachteile wird in der DE-AS 21 13 631 (US 3 806 486) vorgeschlagen, handelsblichen Polyester-Polyurethan-Klebstofflsungen Carbonsuren einzuverleiben. Durch diese Manahme wird ohne aufwendige Vorbehandlung eine beachtliche Haftungsverbesserung an Gummimaterialien erreicht.

Durch Zusatz von Maleinsure oder Maleinsureanhydrid kann nach Angaben der DE-PS 1 086 374 (GB 923 085) bei Zweikomponenten-Klebstoffen die Adhsion des Klebstoffes an schwer zu verklebenden Materialien verbessert und eine Erhhung der Viskositt der Polyester-Polyurethankomponente verhindert werden. Nachteilig an diesen Verfahren ist jedoch, da durch die zugesetzten Carbonsuren und -derivate die Polyurethane, insbesondere in der Wrme und bei relativ hoher Luftfeuchtigkeit, hydrolytisch gespalten und dadurch die Lagerstabilitt der Klebstoffe sowie die Bestndigkeit der Verklebung vermindert wird.

Die Verbesserung der Haftung von Polyurethanen an verschiedenen Werkstoffen durch Verwendung von Dihydroxy-polyurethanen, die eingebaute ionische und Carboxylgruppen enthalten, wird in der EP-OS 548 beschrieben. Durch den Einbau der ionischen Gruppen wird jedoch nicht nur die

Adhsion des Polyurethan-Klebstoffes verbessert, sondern es verndern sich auch andere Eigenschaften, wie z.B. die Lsungsviskositt und Wrmestandfestigkeit, in nachteiliger Weise.

Speziell die mechanische Beanspruchung in der Wrme fhrt bei vielen bekannten Klebstoffen aus hochmolekularen Hydroxypolyurethanen zur teilweisen Trennung der Verklebung. Durch die Zugabe von Polyisocyanaten, z.B. Triphenylmethan-trisocyanat, zu diesen Klebstoffen lt sich die Bestndigkeit der Klebungen in der Wrme unter Belastung bekanntermaen erhhen. Nachteilig an dieser Verfahrensweise ist jedoch, da die Klebstoffe durch den Polyisocyanatzusatz nur begrenzt haltbar sind. Schon kurz nach der Polyisocyanatzugabe steigt die Viskositt der Klebstofflsung an und sptestens nach einigen Tagen ist die Klebstofflsung irreversibel geliert und damit absolut unbrauchbar. Zudem mu der Klebstoff unmittelbar vor Gebrauch am Ort der Verarbeitung aus zwei Komponenten gemischt werden. Dabei ergeben sich leicht bei kleineren Klebstoffanstzen durch ungenaue Dosierung, bei greren Anstzen durch unzureichendes Mischen der Komponenten, Fehlklebungen.

Aus der DE-A-19 30 339 (US 3 674 481) ist bekannt zur Erhhung der Festigkeit von Verklebungen mit Hydroxypolyurethanen in der Wrme bei der Herstellung des Ausgangspolyadditionsprodukts ein Alkandiol mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen als Reaktionskomponente mitzuverwenden. Auf diese Weise gelingt es Hydroxypolyurethanverklebungen ohne Polyisocyanatzusatz in der Wrme unmittelbar nach dem Kleben eine Festigkeit zu geben, die im allgemeinen ausreicht, den von den geklebten Materialien aus wirkenden Krften zu widerstehen.

Vllig unzureichend erweist sich hingegen die Festigkeit bei zustzlicher, insbesondere lngeinwirkender uerer mechanischer Beanspruchung der Klebungen in der Wrme. So lsen sich beispielsweise beim Gehen auf sommerlich heien Straen Sohlen von den Schuhschften, auf die sie geklebt sind, oder Klebungen an Polstermbeln trennen sich im Gebrauch in der Nhe von Heizkrpern. Diese Nachteile lassen sich nicht dadurch beheben, da man in einfacher Weise die in der DE-A-19 30 339 genannte Menge Alkandiol erhht. Es resultieren dann nur Polyurethane, die in den fr die Klebstoffherstellung blichen, physiologisch mglichst unbedenklichen Lsungsmitteln ganz oder teilweise unlslich sind.

Zur Reduzierung der Löslichkeitsprobleme wird in der DE-A-21 61 340 (GB 1 400 756) der Zusatz eines Gemisches aus mindestens zwei Diolen als Kettenverlängerungsmittel jeweils in einer Menge von 0.1 bis 1 Mol pro Mol Polyester-polyol beschrieben. Die Abmischung und Optimierung der Zusammensetzung derartiger Diolgemische im Hinblick auf das Erreichen guter klebetechnischer Eigenschaften ist kompliziert und zeitraubend. Zudem steht nur eine geringe Anzahl billiger Diole zur Verfügung. Die Beimengung technisch wenig genutzter Diole verteuert die Klebstoffrohstoffe zwangsläufig.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin Polyurethan-Klebstoff-Mischungen zu entwickeln, die Verklebungen mit einer verbesserten Wärmestand- und Schälfestigkeit ergeben.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß durch die Verwendung von speziellen Mischungen aus 4,4'- und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren zur Herstellung der Polyurethan-Elastomeren diese Aufgabe gelöst werden kann.

Gegenstand der Erfindung sind daher Polyurethan-Klebstoff-Mischungen, die enthalten

a) ein Polyurethan-Elastomeres, hergestellt durch Umsetzung von

i) mindestens einem im wesentlichen linearen Polyester-polyol und gegebenenfalls

ii) einem oder mehreren Kettenverlängerungsmitteln mit

iii) einer Mischung aus 4,4'- und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren im Gewichtsverhältnis von 60:40 bis 40:60

und

b) gegebenenfalls Zusatzstoffe und/oder organische Lösungsmittel.

Gegenstand der Erfindung sind ferner Polyurethan-Klebstoff-Lösungen, die bestehen aus

a) dem oben beschriebenen Polyurethan-Elastomeren (a) und

b) mindestens einem organischen Lösungsmittel.

Durch die Verwendung von Mischungen aus 4,4'- und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren im Gewichtsverhältnis von 60:40 bis 40:60, vorzugsweise von 55:45 bis 45:55 und insbesondere von ungefähr 50:50 können zur Herstellung der erfindungsgemäß verwendbaren Polyurethan-Elastomeren (a) pro Mol Polyester-polyol bis zu 2 Mol Kettenverlängerungsmittel mitverwendet werden, eine Maßnahme, durch die die Schälfestigkeit und insbesondere die Wärmestandfestigkeit der Verklebung verbessert werden kann.

Die Verwendung von 4,4'- und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren-mischungen mit einem Gehalt von mehr als 60 Gew. % 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat, bezogen auf das Gewicht der Isomerenmischung, führt, in Verbindung

mit einem hohen Anteil an Kettenverlängerungsmitteln, bezogen auf das Polyester-polyol, zu Polyurethan-Elastomeren, die in den üblichen, für Klebstofflösungen geeigneten organischen Lösungsmitteln nicht oder nur unzureichend löslich sind, während ein Gehalt von über 60 Gew. %

2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat Polyurethan-Elastomere mit unzureichender Kristallinität der Hartphase ergibt.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Polyurethan-Elastomeren (a) zeigen gegenüber Elastomeren auf der Grundlage von 2,4'- und/oder 2,6-Toluylendiisocyanat und 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat eine deutlich verbesserte Anfangshaftung und Wärmestandfestigkeit.

Zur Herstellung der Polyurethan-Klebstoff-Mischungen werden zweckmäßigerweise Polyurethan-Elastomere (a) mit einem mittleren Molekulargewicht von mindestens 30.000, vorzugsweise ungefähr 50.000 bis ungefähr 1.000.000, bestimmt nach der Streulichtmethode, verwendet. Derartige Polyurethan-Elastomere können hergestellt werden durch Polyaddition von im wesentlichen linearen Polyester-polyolen, gegebenenfalls Kettenverlängerungsmitteln und Mischungen aus 4,4'- und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren in den obengenannten Gewichtsverhältnissen.

Im wesentlichen lineare Polyester-polyole im Sinne der Erfindung sind solche mit einer Funktionalität von 2 bis maximal 3, insbesondere von 2 und Molekulargewichten von 1.200 bis 6.000, vorzugsweise von 1.800 bis 4.000, die durch Polykondensation von Alkandicarbonsäuren mit 4 bis 12, vorzugsweise 6 bis 10 Kohlenstoffatomen und Alkandiolinen mit 2 bis 10, vorzugsweise 4 bis 6 Kohlenstoffatomen, oder von geradkettigen Hydroxyalkanmonocarbonsäuren mit mindestens 5 Kohlenstoffatomen, wie z.B.  $\epsilon$ -Hydroxycapronsäure, sowie durch Polymerisation von Lactonen wie z.B.  $\epsilon$ -Caprolacton, hergestellt werden. Beispielhaft genannt seien als Alkandicarbonsäuren Bernstein-, Pimelin-, Kork-, Azelain-, Sebacin- und vorzugsweise Adipinsäure und als Alkandiole Ethandiol, Propandiol-1,3, Octandiol-1,8, Decandiol-1,10 und vorzugsweise Butandiol-1,4, Pentandiol-1,5 und Hexandiol-1,6.

Vorzugsweise verwendet werden Polyester-polyole hergestellt aus  $\epsilon$ -Hydroxycapronsäure,  $\epsilon$ -Caprolacton und insbesondere Adipinsäure und Butandiol-1,4 und/oder Hexandiol-1,6.

Obwohl die Mitverwendung von Kettenverlängerungsmitteln zur Herstellung der Polyurethan-Elastomeren (a) nicht zwingend erforderlich ist, werden diese vorzugsweise mitverwendet zur Verbesserung der Wärmestandfestigkeit der Verklebung. Als Kettenverlängerungsmittel kommen insbesondere Diole oder Diol-Mischungen mit Molekulargewichten von 62 bis 300, vorzugs-

weise 62 bis 150, in Betracht. Geeignete Diole sind z.B. Esterdiole, wie Terephthalsäure -bis-(2-hydroxyethyl)-ester, Etherdiole, wie Hydrochinon-bis-(2-hydroxyethyl)-ether und vorzugsweise Alkandiole mit 2 bis 8, insbesondere 4 bis 6 Kohlenstoffatomen, wie Ethandiol, Propandiol-1,3, Pentandiol-1,5 und vorzugsweise Butandiol-1,4 und Hexandiol-1,6. Sofern Kettenverlängerungsmittel mitverwendet werden, werden pro Mol Polyester-polyol 0,01 bis 2 Mol, vorzugsweise 0,5 bis 1,8 Mol und insbesondere 1,3 bis 1,6 Mol eines Kettenverlängerungsmittels oder einer Mischung aus zwei oder mehrerer Kettenverlängerungsmitteln, z.B. einer Butandiol-1,4-Hexandiol-1,6-Mischung, eingesetzt. Insbesondere bewährt hat sich als Kettenverlängerungsmittel Butandiol-1,4, so daß dieses bevorzugt verwendet wird.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Polyurethan-Elastomeren (a) können in der Schmelze oder in Lösung in Gegenwart von inerten organischen Lösungsmitteln nach dem Prepolymer- und vorzugsweise dem wirtschaftlichen one shot-Verfahren hergestellt werden. Als inerte organische Lösungsmittel eignen sich beispielsweise Toluol, Aceton, Methyläthylketon, Ethylacetat, Butylacetat, Methylenchlorid, Trichlormethan und Dimethylformamid sowie Mischungen von derartigen Lösungsmitteln. Hierbei werden die Mischungen aus 4,4'- und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat im Gewichtsverhältnis 60:40 bis 40:60 und Polyester-polyole bzw. vorzugsweise Mischungen aus Polyester-polyolen und Kettenverlängerungsmitteln bei Temperaturen von 20 bis 200°C, vorzugsweise 60 bis 150°C und in Reaktionszeiten von 0,05 bis 4 Stunden, vorzugsweise 0,1 bis 2 Stunden in solchen Mengen zur Reaktion gebracht, daß das Verhältnis von NCO-: OH-Gruppen 0,90 bis 1,10:1, vorzugsweise 1,0 bis 1,05:1 beträgt.

Zur Verwendung als Polyurethan-Klebstoffe können die Mischungen, die enthalten a) ein erfindungsgemäß hergestelltes Polyurethan-Elastomeres und b) gegebenenfalls Zusatzstoffe und/oder organische Lösungsmittel, als Schmelze oder in Form von Lösungen in geeigneten Lösungsmitteln, beispielsweise der obengenannten Art, verarbeitet werden. Bevorzugt werden die Polyurethan-Klebstoffe in Form von Lösungen angewandt, die bestehen aus 5 bis 40 Gew.-Teilen, vorzugsweise 8 bis 20 Gew.-Teilen des Polyurethan-Elastomeren (a) und 95 bis 60 Gew.-Teilen, vorzugsweise 92 bis 80 Gew.-Teilen eines organischen, vorzugsweise eines inerten, polaren organischen Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches, wie z.B. Aceton, Ethylacetat und/oder vorzugsweise Methyläthylketon. Die Viskosität der Polyurethan-Klebstoff-Mischung kann durch Variation der Lösungskonzentration den speziellen Erfordernissen des Klebverfahrens oder

den zu verklebenden Materialien angepaßt werden. Geeignete polyurethan-Klebstoff-Lösungen werden durch einfaches Auflösen des Polyurethan-Elastomeren (a) und gegebenenfalls der Zusatzstoffe (b) in dem organischen Lösungsmittel oder -gemisch bei Raumtemperatur oder mäßig erhöhter Temperatur, beispielsweise bei Temperaturen von 20 bis 40°C, erhalten.

Zur Erzielung spezieller Eigenschaften, z.B. zur Verlängerung der Kontaktbindezeit können den Polyurethan-Klebstoff-Mischungen gegebenenfalls Zusatzstoffe einverleibt werden. Als Zusatzstoffe in Betracht kommen beispielsweise natürliche oder synthetische Harze, wie z.B. Phenolharze, ketonharze, kolophoniumderivate, Phthalatharze, Acetyl- oder Nitrocellulose oder andere Stoffe.

Zur Verarbeitung werden die als Schmelze oder vorzugsweise in Lösung vorliegenden Polyurethan-Klebstoff-Mischungen auf die gegebenenfalls gerauhten oder in anderer Weise vorbehandelten, zu verklebenden Werkstoffoberflächen aufgebracht. Dies kann mit Hilfe einer Walze, Pinsel, Spachtel, Spritzpistole oder einer anderen Vorrichtung geschehen. Die Aufstriche werden nach dem weitgehenden Abdampfen der Lösungsmittel zur Aktivierung auf Temperaturen von ungefähr 50 bis 150°C, vorzugsweise 60 bis 100°C, kurzzeitig erhitzt und anschließend unter einem Preßdruck von ungefähr 0,2 bis 0,6 N/mm<sup>2</sup> verklebt.

Mit den erfindungsgemäßen Polyurethan-Klebstoff-Mischungen, die vorteilhafterweise in einer Menge von 60 bis 110 g/m<sup>2</sup> auf die zu verklebende Oberfläche aufgebracht werden, können zahlreiche Werkstoffe, wie z.B. Papier, Pappe, Holz, Holzschliff, Holzspäne, Metall, Leder u.a. mit hoher Festigkeit verklebt werden. Vorzugsweise verwendet werden die erfindungsgemäßen Produkte jedoch zum Verkleben von vulkanisierten und nicht-vulkanisierten Natur- oder Synthesekautschuken bzw. Mischungen von diesen mit Regeneraten. Als Synthesekautschuk kommen beispielsweise die verschiedenen Mischpolymerisate des Butadiens mit Styrol, Acrylnitril, Isobuten sowie Poly-cis-isopren und Poly-cis-butadien in Betracht.

Beispiele 1 bis 9 und Vergleichsbeispiels I bis III

#### Allgemeine Herstellungsvorschrift

1 Mol Butandiol-1,4-adipat mit einem Molekulargewicht von 2300 wurde mit der genannten Anzahl an Molen Butandiol-1,4 bzw. Hexandiol-1,6 als Kettenverlängerungsmittel vermischt und auf 80°C erwärmt. Bei dieser Temperatur wurde das aromatische Diisocyanat hinzugefügt, die Reaktionsmischung 5 bis 9 Minuten gerührt, danach die heiße Schmelze in einen Polyäthylen-

becher gegossen und 24 Stunden bei 115°C getempert. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur erhielt man ein festes Polyurethan-Elastomer das als 15 gew.%ige Lösung in Methylethylketon die angegebene Viskosität für die Haupttemperatur (HT) aufwies. Die Probe wurde weitere 48 Stunden bei 85°C nachgetempert (NT) und danach die Lösungsviskosität in Methylethylketon erneut bestimmt.

Die und Menge der verwendeten organischen Diisocyanate und die bei 25°C als 15 gew.%ige Lösung in Methylethylketon gemessene Lösungsviskosität sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5

Tabelle 1

Beispiele	Butandiol-1,4- -adipat [Mol]	Butan- diol-1,4 [Mol]	Hexan- diol-1,6 [Mol]	Diiso- cyanat [Mol]	4,4'-/2,4'-Isomeren- verhältnis [Gew.-Teile]	HT [mPa.s]	NT [mPa.s]
1	1	-	-	1,04	50 : 50	750	1200
2	1	0,5	-	1,53	50 : 50	650	950
3	1	1	-	2,03	50 : 50	600	1000
4	1	1,5	-	2,525	50 : 50	585	775
5	1	2,0	-	3,00	50 : 50	1040	1150
6	1	1,5	-	2,57	60 : 40	950	1150
7	1	1,5	-	2,58	42 : 58	900	1000
8	1	-	1,5	2,58	47 : 53	600	600
9	1	-	2,0	3,05	50 : 50	550	600

Vergleichs-  
beispiele

I	1	1,5	-	2,505	30 : 70	unlöslich	
II	1	1	-	2,02	100 : 0	unlöslich	
III	1	-	-	1,02	2,4-/2,6-Toluylen- diisocyanatisomeren- gemisch im Gewichts- verhältnis 80:20	601	769

Unter Verwendung der in Tabelle 1 beschriebenen 15 gew.%igen Klebstofflösungen in Methyläthylketon wurden die klebetechnischen Eigenschaften der Produkte nach den Beispielen 1 bis 9 und dem Vergleichsbeispiel III geprüft. Entsprechend den europäischen Prüfmethode für Schuhmaterialien und Schuhklebstoffe wurden folgende Eigenschaften ermittelt:

1) Schälwerte, und zwar die Sofort-Werte sowie 5-Tage-Werte auf Nora in N pro mm

2) Wärmestandfestigkeit (WSF) in °C pro N.  
Die gemessenen Werte sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2

Beispiel	Schälwert [N/mm] auf Nora		WSF [°C/N]
	sofort	5 Tage	
1	0,29	4,53	50/ 0
2	0,39	4,69	50/ 0
3	0,98	4,22	50/10
4	1,62	5,77	60/20
6	1,45	3,56	50/25
7	0,9	1,50	50/ 5
8	1,2	1,60	50/ 5
9	1,4	1,9	50/10
Vergleichs- beispiel III	0,16	4,29	50/ 0

## Ansprüche

1. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen, enthaltend

a) ein Polyurethan-Elastomeres, hergestellt durch Umsetzung von

i) mindestens einem im wesentlichen linearen Polyester-polyol und gegebenenfalls

ii) einem oder mehreren Kettenverlängerungsmitteln mit

iii) einer Mischung aus 4,4'-und 2,4' - Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren im Gewichtsverhältnis von 60:40 bis 40:60

und

b) gegebenenfalls Zusatzstoffe und/oder organische Lösungsmittel.

2. Polyurethan-Klebstoff-Lösungen, bestehend aus

a) einem Polyurethan-Elastomeren, hergestellt durch Umsetzung von

i) mindestens einem im wesentlichen linearen Polyester-polyol und gegebenenfalls

ii) einem oder mehreren Kettenverlängerungsmitteln mit

iii) einer Mischung aus 4,4'-und 2,4' - Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren im Gewichtsverhältnis von 60:40 bis 40:60

30

und

b) mindestens einem organischen Lösungsmittel.

35

3. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a) mit einem mittleren Molekulargewicht von mindestens 30.000.

40

4. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a), das unter Verwendung eines linearen Polyester-polyols (i) mit einem Molekulargewicht von 1.200 bis 6.000 hergestellt wurde.

45

5. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a) mit einem mittleren Molekulargewicht von mindestens 30.000, hergestellt unter Verwendung eines Buandiol-1,4 und/oder Hexandiol-1,6-adipats (i) mit einem Molekulargewicht von 1.800 bis 4.000.

50

6. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a), das unter Verwendung eines linearen aliphatischen Diols mit einem Molekulargewicht von 62 bis 300 als Kettenverlängerungsmittel (ii) hergestellt wurde.

55

7. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a), das unter Verwendung von Butandiol-1,4 als Kettenverlängerungsmittel (ii) hergestellt wurde.

8. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a), das hergestellt wurde unter Verwendung von bis zu 2 Molen eines oder mehrerer Kettenverlängerungsmitteln (ii) pro Mol Polyester-polyol - (i).

9. Polyurethan-Klebstoff-Mischungen nach Anspruch 1, enthaltend ein Polyurethan-Elastomeres - (a), das hergestellt wurde durch Umsetzung einer Mischung aus einem Mol eines Polyester-polyols - (i) und bis zu 2 Molen eines Ketten-

verlängerungsmittels (ii) mit einer Mischung aus 4,4'-und 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat-Isomeren im Gewichtsverhältnis 60:40 bis 40:60 im Verhältnis von NCO-: OH-Gruppen von 0,90 bis 1,10:1.

10. Polyurethan-Klebstoff-Lösungen nach Anspruch 2, bestehend aus

a) 5 bis 40 Gew.-Teilen des Polyurethan-Elastomeren (a) und

b) 95 bis 60 Gew.-Teilen eines organischen Lösungsmittels oder Lösungsmittelgemisches.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

8





EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
X	EP-A-0 093 357 (B.A.S.F.) * Ansprüche 1,3; Spalte 3, Zeilen 6-14,20-32 *	1,4-8	C 09 J 3/16 C 08 G 18/76 C 08 G 18/42
X	--- US-A-3 538 055 (L.T. CAMILLERI et al.) * Ansprüche 1,3; Spalte 3, zeilen 2-35 *	1,4-8	
X	--- GB-A-2 137 638 (BOSTIK LTD.) * Ansprüche 1,4-6; Seite 3, Zeilen 2-31; Seite 5, Zeilen 9-17 *	1-5	
A	--- FR-A-2 352 846 (BAYER) * Anspruch 1; Seite 3, Zeilen 2-23; Seite 4, Zeilen 15-19 *	1	
A	--- FR-A-1 401 926 (BAYER) * Zusammenfassung; Seite 1, rechte Spalte, Absatz 2; Seite 2, linke Spalte, Absätze 3,4 * & DE-C-1256822 (Kat. D) -----	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 14-11-1986	Prüfer VAN PUYMBROECK M.A.
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			